



柏林股份有限公司  
**BERLIN CO., LTD.**

Since 1962

ISO-9001  
ISO-14001  
ISO-45001  
CSR-GRIG4 AA1000



## 壓克力面漆

### ACRYLIC SOLVENT BASE MASONRY PAINT

#### 產品編號：

- BP1551

#### 簡 介：

- 係以耐候及耐鹼性優良之壓克力樹脂,配合各種耐鹼性顏料及添加劑所精製而成之油性水泥面漆。

#### 特 性：

- 塗膜堅韌,附著力特佳。
- 乾燥迅速,作業性良好。
- 耐鹼與耐水性優。
- 耐候性優,經久不褪色,並可保持長久之光澤。

#### 用 途：

- 適用於建築物混凝土之內外壁、裝飾用之高級面漆。

#### 基本物性：

- 型態：一液型
- 顏色：白色、淺色、其他各色
- 遮蓋力：白色,12.5M<sup>2</sup>/L以上;紅、黃、藍、綠,8M<sup>2</sup>/L以上;其他各色,12.5M<sup>2</sup>/L以上
- 光澤：有光、半光、平光、無光
- 比重：約1.0(依色相、光澤而異)
- 黏度：75~95KU(25°C)
- 乾燥時間：指觸,30分鐘以內;堅結,2小時以內(25°C)
- 容積固含量：37±3%(依色相、光澤而異)
- 理論塗佈量：40M<sup>2</sup>/Gal@35μm
- 可相容塗料：油性水泥底漆等
- 貯藏期限：正常情況下至少一年

#### 塗裝基準：

- 表面處理：表面汙垢、雜物須清除乾淨

- 調薄劑：SV-7700
- 施工方式: 刷塗、滾塗、噴塗、無氣噴塗
- 建議乾膜厚: 30~40μm(每道)
- 塗裝間隔: 3小時以上

#### 施工應注意事項:

- 使用前必須攪拌均勻,如黏度過高,應添加適量調薄劑稀釋。
- 施工前,被塗物表面之油污、灰塵等雜質必須清除乾淨。
- 當空氣中濕度達85%以上或被塗物表面溫度未高於露點3°C以上,或是環境溫度在40°C以上10°C以下,應避免施工。
- 儲存或施工中,應避免接近高溫或火源,以免發生危險。
- 油漆必須存放在通風良好之陰涼處,以保持品質。
- 密閉室內施工需注意通風設備。
- 罐蓋需緊密以防止溶劑揮發而結皮。
- 新建築物水泥牆因未完全乾燥及水泥硬化時所產生之鹼性物質,會降低附著力及塗膜性質,故必須等三星期後,待表面濕度在10%以下才可施工。
- 油漆實際塗佈量會因施工技巧、被塗物之表面狀況、形狀、大小、施工方式以及工作環境之不同而有損耗,故需列入估量之考慮中。一般估算刷塗、滾塗之塗佈面積約為理論塗佈量之70%,而噴塗之塗佈面積約為理論塗佈量之60%。
- 如上塗時,因故超過底塗規定之塗裝間隔時間,則底塗表面須依塗料供應商建議進行適當之處理後,方可再行上塗,以確保塗層間附著性。

#### 備 註:

- 部分之技術資料將因現場實際施工環境而異,請參考施工規範或洽相關技術人員。
- 修訂日期:2020/08/12。

---

總公司: 高雄市小港區大業南路43號  
電話: (07)871-1101 傳真: (07)871-6583

台中辦事處: 台中市大雅區中清路4段811巷8弄9號  
電話: (04)2560-3616 傳真: (04)2560-3697

台北分公司: 台北市信義區永吉路168號6樓  
電話: (02)2768-7216 . 2768-7652  
傳真: (02)2756-0374

台南辦事處: 台南市善化區光復路508號  
電話: (06)581-4001 傳真: (06)581-2122

公司網站: <http://www.berlin.com.tw>

e-mail: [info@berlin.com.tw](mailto:info@berlin.com.tw)