



柏林 FC - 6H - U

玻璃鱗片酚變性環氧乙酯中塗漆

簡 介:

- FC-6H-U係以酚變性環氧乙酯樹脂為主,添加特殊強化劑配製而成。利用有機過氧化物硬化,配合玻璃鱗片成為強化內襯材料。

特 性:

- 手工塗刷或噴塗皆可。
- 具優越之機械強度。
- 耐酸性與耐鹼性及化學品性優。
- 無毒性,可用於飲用水。
- 空氣中可耐溫至150°C。

用 途:

- 適用於桶槽、溝渠、設備及地床等之防蝕內襯。

基本物性:

- 顏色: 白、綠、灰
- 比重: 1.3kg/L以上
- 黏度: 120 ±10KU
- 乾燥時間: 指觸,3小時;堅結,8小時;完全硬化,7天以內(25°C)
- 總不揮發份: 98%以上
- 混合比: 100:1~2
- 可使用時間: 30~60分鐘
- 清洗溶劑: MEK或SV-5500
- 施工方式: 刷塗或雙頭式無氣噴塗
- 建議乾膜厚: 200~300µm
- 理論塗佈量: 18M²/Gal@200µm
- 適用面漆: FC-6H-T
- 表面處理: 1.表面之油污、泥渣、木屑等異物需清除。2.可用酸洗法或噴砂處理去除表面之泥灰。3.利用研磨法做小區域之表面處理
- 塗裝間隔: 3小時~14天
- 貯藏期限: 正常情況下至少三個月

注意事項:

- 先清除被塗物表面之灰塵、水份、油污、鐵銹、鹽類等雜物以SM清洗乾淨後再行施工。
- 被塗物表面溫度未高於露點3°C以上,或溫度在10°C以下時,應避免施工。
- 按規定塗裝間隔施工,如超過時間,需通過SM擦拭測試,否則必須將漆面磨粗,以確保附著力。
- 硬化劑為過氧化物活性極高,操作或儲存時應遠離火源。
- 二液型塗料經混合後,必須在可使用時間內用完,否則將呈膠化不能使用。
- 本塗料必須存放於通風良好之陰涼處或冷凍庫中,並應遠離高溫或火源。
- 在貯槽內施工,必須有充分之通風。
- 一次攪拌量應避免過多,以在可使用時間內用完為準。
- 硬化劑濺入眼中或觸及皮膚,應立即以大量清水沖洗,並送醫處理。
- 如上塗時,因故超過底塗規定之塗裝間隔時間,則底塗表面須依塗料供應商建議進行適當之處理後,方可再行上塗,以確保塗層間附著性。

備註:

- 部分之技術資料將因現場實際施工環境而異,請參考施工規範或洽相關技術人員。
- 修訂日期:2016/09/22。

總公司: 高雄市小港區大業南路43號
電話: (07)871-1101 傳真: (07)871-6583

台中辦事處: 台中市大雅區中清路4段811巷8弄9號
電話: (04)2560-3616 傳真: (04)2560-3697

台北分公司: 台北市信義區永吉路168號6樓
電話: (02)2768-7216 . 2768-7652
傳真: (02)2756-0374

台南辦事處: 台南市善化區光復路508號
電話: (06)581-4001 傳真: (06)581-2122

公司網站: <http://www.berlin.com.tw>

e-mail: info@berlin.com.tw

Print this Google Sites Page