



水性水泥漆

WATER BASE MASONRY PAINT

產品編號：

- BP1556

簡 介：

- 係以耐鹼性佳之水溶性壓克力樹脂,配以二氧化鈦顏色及特殊填充顏料和添加劑所精製而成之水性水泥漆。

特 性：

- 施工容易,乾燥迅速,附著力特佳。
- 耐鹼性佳。
- 用水稀釋,沒有公害及引火之危險。

用 途：

- 作為建築物混凝土、水泥製品、石材、石棉瓦等之裝飾用水性水泥漆。

規 格：

- 顏色: 可選擇
- 遮蓋力: 約 $10M^2/L$ (依色相而異)
- 光澤: 平光、無光
- 比重: 約1.0(依色相、光澤而異)
- 黏度: 95~115KU(25°C)
- 乾燥時間: 指觸,30分鐘以內;堅結,2小時以內(25°C)
- 不揮發份: 50%以上
- 調薄劑: 清水
- 施工方式: 刷塗、滾塗、噴塗、無氣噴塗
- 建議乾膜厚: 30~50 μm (每道)
- 理論塗佈量: $40M^2/Gal@35\mu m$
- 適用底漆: 水性水泥底漆等
- 塗裝間隔: 3小時以上
- 貯藏期限: 正常情況下至少一年

施工應注意事項：

- 使用前必須攪拌均勻,如黏度過高,應添加適量清水稀釋。
- 施工前,被塗物表面之油污、灰塵等雜質必須清除乾淨。
- 新建築物水泥牆因未完全乾燥及水泥硬化時所產生之鹼性物質,會降低附著力及塗膜性質,故必須等三星期後,待表面濕度在10%以下才可施工。
- 本產品雖為水性塗料,但仍不得吞食。
- 在有效貯藏期限內,油漆必須存放在通風良好之陰涼處,以保持品質。密閉室內施工,需注意通風設備。
- 油漆實際塗佈量會因施工技巧、被塗物之表面狀況、形狀、大小、施工方式以及工作環境之不同而有損耗,故需列入估量之考慮中。一般估算刷塗、滾塗之塗佈面積約為理論塗佈量之70%,而噴塗之塗佈面積約為理論塗佈量之60%。
- 如上塗時,因故超過底塗規定之塗裝間隔時間,則底塗表面須依塗料供應商建議進行適當之處理後,方可再行上塗,以確保塗層間附著性。

備註:

- 部分之技術資料將因現場實際施工環境而異,請參考施工規範或洽相關技術人員。
- 修訂日期:2016/09/22。

總公司: 高雄市小港區大業南路43號
電話: (07)871-1101 傳真: (07)871-6583

台中辦事處: 台中市大雅區中清路4段811巷8弄9號
電話: (04)2560-3616 傳真: (04)2560-3697

台北分公司: 台北市信義區永吉路168號6樓
電話: (02)2768-7216 . 2768-7652
傳真: (02)2756-0374

台南辦事處: 台南市善化區光復路508號
電話: (06)581-4001 傳真: (06)581-2122

公司網站: <http://www.berlin.com.tw>

e-mail: info@berlin.com.tw

Print this Google Sites Page