



滲透型高固份環氧樹脂底漆

PRIMER 88

簡 介:

- 係以低黏度無溶劑型環氧樹脂藉聚胺交鏈硬化製成二液型透明環氧樹脂液,具優異滲透性。

特 性:

- 具優異的滲透性。
- 優異機械強度與物理性。
- 與鋼構、混凝土的附著性佳。
- 良好耐水、油、酸鹼與化學品性。
- 硬化收縮率小。

用 途:

- 混凝土、鋼構、水泥壁、管道及儲槽內襯或工廠、走道、地板之高強度塗漆。

規 格:

- 顏色: 琥珀色
- 比重: 約1.04 (混合,25°C)
- 黏度: 60~70KU
- 乾燥時間: 指觸,4小時以內;堅結,16小時以內;完全硬化,7天以內
- 容積固含量: 約96% (混合漆)
- 混合比: 主劑:硬化劑=2:1(亦可搭配石英砂混合使用A:B:砂=2:1:5)
- 調薄劑: SV-5500(視需要而定)
- 施工方式: 鏟塗、滾塗、刮塗、灌注
- 可使用時間: 35分鐘@25°C;25分鐘@35°C
- 建議乾膜厚: 0.1~2mm
- 理論塗佈量: 0.63kg(樹脂)/M²@1mm(A:B:砂=2:1:5)
- 塗裝間隔: 12小時~5天
- 貯藏期限: 正常情況下至少一年

施工應注意事項:

- 硬化劑加入主劑中混合均勻,再倒入砂砂,並攪拌至完全均勻。
- 有一定使用時間;為防止浪費材料或污損設備,應酌量混合夠用的塗料。
- 如接觸到硬化劑,除去沾染衣物,並以大量清水沖洗。
- 若濺到眼睛,需以清水沖洗最少15分鐘,並送醫就治。

- 如上塗時,因故超過底塗規定之塗裝間隔時間,則底塗表面須依塗料供應商建議進行適當之處理後,方可再行上塗,以確保塗層間附著性。

備註：

- 部分之技術資料將因現場實際施工環境而異，請參考施工規範或洽相關技術人員。
- 修訂日期:2016/11/08。

總公司: 高雄市小港區大業南路43號
電話: (07)871-1101 傳真: (07)871-6583

台中辦事處: 台中市大雅區中清路4段811巷8弄9號
電話: (04)2560-3616 傳真: (04)2560-3697

台北分公司: 台北市信義區永吉路168號6樓
電話: (02)2768-7216 . 2768-7652
傳真: (02)2756-0374

台南辦事處: 台南市善化區光復路508號
電話: (06)581-4001 傳真: (06)581-2122

公司網站: <http://www.berlin.com.tw>

e-mail: info@berlin.com.tw

Print this Google Sites Page