



## 瓷漆

### ENAMEL (CNS GRADE)

#### 產品編號：

- BP0162

#### 簡介：

- 係以醇酸樹脂配合耐候性優異之顏料精製而成之耐候型面漆。

#### 特性：

- 附著力佳、耐磨性佳。
- 施工容易、乾燥快。
- 耐候性佳、耐水性優良。
- 品質符合CNS K2011國家標準。

#### 用途：

- 作為一般鋼鐵構造物、木材之面漆。

#### 規格：

- 顏色: 各色
- 遮蓋力: 白色10M<sup>2</sup>/L以上;紅、黃8M<sup>2</sup>/L以上;黑20M<sup>2</sup>/L以上;其他各色12.5M<sup>2</sup>/L以上
- 光澤: 85%以上
- 比重: 1.0kg/L以上
- 黏度: 75~85KU(25°C)
- 乾燥時間: 指觸,1小時以內;堅結,4小時以內(25°C)
- 容積固含量: 約44% (因色相而異)
- 調薄劑: SV-8800
- 施工方式: 刷塗、滾塗、噴塗、無氣噴塗
- 建議乾膜厚: 30~40μm(每道)
- 理論塗佈量: 56M<sup>2</sup>/Gal@30μm
- 適用底漆: BP0101、BP0107、BP0111、BP0125等
- 塗裝間隔: 8小時以上
- 貯藏期限: 正常情況下至少一年

#### 施工應注意事項：

- 使用前必須攪拌均勻,如黏度過高,應添加適量調薄劑稀釋。
- 先清除被塗物表面之灰塵、水份、油污、鐵銹、腐蝕性鹽類等污物再行施工。
- 當空氣中濕度達85%以上或被塗物表面溫度未高於露點3°C以上,或溫度在40°C以上10°C以下時,應避免施工。
- 油漆用剩時須緊密封口,以避免溶劑揮發或結皮。

- 本有機溶劑油漆不得吞食,並應避免接近高溫或火源,以免發生危險。
- 在有效貯藏期限內,油漆必須存放在通風良好之陰涼處,以保持品質。
- 做疊層塗裝時,必須待下層漆完全乾燥後始可施工。在密閉處施工,需有充份之通風設備。
- 油漆實際塗佈量會因施工技巧、被塗物之表面狀況、形狀、大小、施工方式以及工作環境之不同而有損耗,故需列入估量之考慮中。一般估算刷塗、滾塗之塗佈面積約為理論塗佈量之70%,而噴塗之塗佈面積約為理論塗佈量之60%。
- 如上塗時,因故超過底塗規定之塗裝間隔時間,則底塗表面須依塗料供應商建議進行適當之處理後,方可再行上塗,以確保塗層間附著性。

#### 備 註:

- 部分之技術資料將因現場實際施工環境而異,請參考施工規範或洽相關技術人員。
- 修訂日期:2016/09/22。

---

總公司: 高雄市小港區大業南路43號  
電話: (07)871-1101 傳真: (07)871-6583

台中辦事處: 台中市大雅區中清路4段811巷8弄9號  
電話: (04)2560-3616 傳真: (04)2560-3697

台北分公司: 台北市信義區永吉路168號6樓  
電話: (02)2768-7216 . 2768-7652  
傳真: (02)2756-0374

台南辦事處: 台南市善化區光復路508號  
電話: (06)581-4001 傳真: (06)581-2122

公司網站: <http://www.berlin.com.tw>

e-mail: [info@berlin.com.tw](mailto:info@berlin.com.tw)

Print this Google Sites Page