



## 莫露龍(防霉漆)

### MOLULON (ANTI-MILDEW PAINT)

#### 產品編號：

- BP1751

#### 簡介：

- 係以特殊樹脂配合高效率殺菌劑、顏料等作成之防霉機能性之環保塗料。

#### 特性：

- 防止霉菌滋生效果佳。
- 對水泥、混凝土附著力佳。
- 耐水、耐溼氣性佳。
- 耐刷洗性優。
- 容易施工。

#### 用途：

- 作為食品工廠等潮溼容易長霉菌場所，以防止機械設備、天花板、牆壁、地面發霉之環保面漆。

#### 基本物性：

- 顏色：白色、淺色。
- 遮蓋力：10M<sup>2</sup> / L以上。
- 光澤：有光、平光。
- 比重：1.2kg / L以上。
- 黏度：75 ~ 85 KU(25°C)。
- 乾燥時間：指觸，1小時以內；堅結，4小時以內(25°C)。
- 總不揮發份：60%以上。
- 調薄劑：SV - 7700。
- 施工方式：刷塗、滾塗、噴塗、無氣噴塗。
- 建議乾膜厚：30 ~ 50µm(每道)。
- 理論塗佈量：48M<sup>2</sup> / Gal @ 35µm。
- 適用底漆：BP1541、BP1546、BP1751等。
- 塗裝間隔：4小時以上。
- 貯藏期限：正常情況下至少一年

#### 注意事項：

- 使用前須攪拌均勻，如黏度太高時，可添加適量之調薄劑稀釋。
- 施工前，被塗物表面之油污、灰塵等雜質必須清除乾淨。
- 新建築物水泥牆，因未完全乾燥及水泥硬化時所產生之鹼性物質，會降低附著力及塗膜性質。故必須等三星期後，待表面濕度在 10% 以下才可施工。
- 當空氣中濕度在 85% 以上或被塗物表面溫度未高於露點 3°C 以上，或環境溫度在 40°C 以上或 10°C 以下時，應避免施工。
- 罐蓋需緊閉，防止溶劑揮發而結皮。
- 儲存或施工中應避免接近高溫或火源，以免發生危險。
- 油漆必須存放在通風良好之陰涼處，以保持品質。
- 在密閉處施工，需有充份之通風設備。
- 油漆實際塗佈量會因施工技巧、被塗物之表面狀況、形狀、大小、施工方式以及工作環境之不同而有損耗，故需列入估量之考慮中。一般估算刷塗、滾塗之塗佈面積約為理論塗佈量之 70%，而噴塗之塗佈面積約為理論塗佈量之 60%。
- 如上塗時，因故超過底塗規定之塗裝間隔時間，則底塗表面須依塗料供應商建議進行適當之處理後，方可再行上塗，以確保塗層間附著性。

#### 備註：

- 部分之技術資料將因現場實際施工環境而異，請參考施工規範或洽相關技術人員。
- 修訂日期:2018/01/26。

---

總公司: 高雄市小港區大業南路43號  
電話: (07)871-1101 傳真: (07)871-6583

台中辦事處: 台中市大雅區中清路4段811巷8弄9號  
電話: (04)2560-3616 傳真: (04)2560-3697

台北分公司: 台北市信義區永吉路168號6樓  
電話: (02)2768-7216 . 2768-7652  
傳真: (02)2756-0374

台南辦事處: 台南市善化區光復路508號  
電話: (06)581-4001 傳真: (06)581-2122

公司網站: <http://www.berlin.com.tw>

e-mail: [info@berlin.com.tw](mailto:info@berlin.com.tw)

Print this Google Sites Page