



路線漆

TRAFFIC PAINT

產品編號：

- BP1752

簡介：

- 係以合成壓克力樹脂配合耐候及耐磨性之顏料所煉製而成之路線漆。

特性：

- 速乾，在常溫下約20分鐘即可通行車輛。
- 塗膜堅韌，耐磨性佳。
- 耐候性佳，經久不變色、不粉化。
- 不滲透柏油。

用途：

- 作為柏油路或水泥路面之交通標識用漆。

基本物性：

- 顏色: 白色、黃色、紅色、黑色
- 遮蓋力: $8M^2/L$ (依色相而異)
- 光澤: 平光
- 比重: 約1.2(依色相而異)
- 黏度: 80~90KU(25°C)
- 乾燥時間: 指觸，10分鐘以內；不黏車胎，20分鐘以內(25°C)
- 容積固含量: 約43.5%(依色相、光澤而異)
- 調薄劑: SV-7700
- 施工方式: 刷塗、滾塗、噴塗、無氣噴塗
- 建議乾膜厚: 30~50 μ m(每道)
- 理論塗佈量: $55M^2/Gal @30\mu$ m
- 塗裝間隔: 1小時以上
- 貯藏期限: 正常情況下至少一年

注意事項：

- 施工前應將泥沙清掃乾淨，以免造成附著不良。
- 油漆使用前攪拌均勻，如黏度太高，可添加適量調薄劑稀釋。

- 在柏油路面上儘量以噴塗施工，若以刷塗或滾塗施工，不得往返塗刷以防柏油滲出。
- 潮濕路面不可施工，施工時應實施交通管理，夏天約20分鐘，冬天約30分鐘。
- 本有機溶劑油漆不得吞食，並應避免接近高溫或火源，以免發生危險。
- 在有效貯藏期限內，油漆必須存放在通風良好之陰涼處，以保持品質。
- 油漆實際塗佈量會因施工技巧、被塗物之表面狀況、形狀、大小、施工方式以及工作環境之不同而有損耗，故需列入估量之考慮中。一般估算刷塗、滾塗之塗佈面積約為理論塗佈量之70%，而噴塗之塗佈面積約為理論塗佈量之60%。
- 如上塗時，因故超過底塗規定之塗裝間隔時間，則底塗表面須依塗料供應商建議進行適當之處理後，方可再行上塗，以確保塗層間附著性。

備註：

- 部分之技術資料將因現場實際施工環境而異，請參考施工規範或洽相關技術人員。
- 修訂日期:2016/09/22。

總公司: 高雄市小港區大業南路43號
電話: (07)871-1101 傳真: (07)871-6583

台中辦事處: 台中市大雅區中清路4段811巷8弄9號
電話: (04)2560-3616 傳真: (04)2560-3697

台北分公司: 台北市信義區永吉路168號6樓
電話: (02)2768-7216 . 2768-7652
傳真: (02)2756-0374

台南辦事處: 台南市善化區光復路508號
電話: (06)581-4001 傳真: (06)581-2122

公司網站: <http://www.berlin.com.tw>

e-mail: info@berlin.com.tw

Print this Google Sites Page