



## 高溫耐熱漆

### HIGH HEAT RESISTANCE PAINT

#### 產品編號：

- BP0750

#### 簡 介：

- 係以無機樹脂配合耐高溫顏料精製而成之無機塗料。

#### 特 性：

- 耐高溫可達1000°C。
- 可直接噴塗於高溫表面，仍有良好附著力。
- 耐候性優。
- 純水性無溶劑公害。
- pH值大於7。

#### 用 途：

- 可以直接塗在高溫金屬、石材表面或作耐高溫塗料。

#### 基本物性：

- 顏色: 白
- 遮力: 約10 M<sup>2</sup>/L
- 光澤: 平光
- 比重: 約1.4
- 黏度: 8~10秒 (IHS杯)
- 乾燥時間: 空乾，30分鐘；高溫(500°C以上)，5秒以內
- 容積固含量: 約40%
- 調薄劑: 清水
- 施工方式: 噴塗、刷塗
- 建議乾膜厚: 25~50μm(每道)
- 理論塗佈量: 50M<sup>2</sup>/Gal@30μm
- 貯藏期限: 12個月(乾涼處)

#### 注意事項：

- 塗裝前機具務必以清水清洗，使其不含有機溶劑。

- 本塗料嚴禁混入有機溶劑，以防膠結。
- 塗料用剩，桶蓋需蓋緊以免結皮、污物進入。
- 如上塗時，因故超過底塗規定之塗裝間隔時間，則底塗表面須依塗料供應商建議進行適當之處理後，方可再行上塗，以確保塗層間附著性。

**備註：**

- 部分之技術資料將因現場實際施工環境而異，請參考施工規範或洽相關技術人員。
- 修訂日期:2016/09/22。

---

總公司: 高雄市小港區大業南路43號  
電話: (07)871-1101 傳真: (07)871-6583

台中辦事處: 台中市大雅區中清路4段811巷8弄9號  
電話: (04)2560-3616 傳真: (04)2560-3697

台北分公司: 台北市信義區永吉路168號6樓  
電話: (02)2768-7216 . 2768-7652  
傳真: (02)2756-0374

台南辦事處: 台南市善化區光復路508號  
電話: (06)581-4001 傳真: (06)581-2122

公司網站: <http://www.berlin.com.tw>

e-mail: [info@berlin.com.tw](mailto:info@berlin.com.tw)

Print this Google Sites Page