



柏林股份有限公司
BERLIN CO., LTD.

Since 1962

ISO-9001
ISO-14001
ISO-45001
CSR-GRIG4 AA1000



黑凡立水

BLACK VARNISH

產品編號：

- BP1727

簡 介：

- 係以瀝青、柏油及特殊添加劑等所煉製而成之瀝青凡立水。

特 性：

- 施工方便，乾燥迅速。
- 耐水性佳。
- 價廉。

用 途：

- 作為木材、竹材之防蛀及鐵皮之暫時性防銹用凡立水。

基本物性：

- 顏色: 黑色
- 遮蓋力: 約20M²/L
- 光澤: 有光
- 比重: 約0.9
- 黏度: 75~85KU (25°C)
- 乾燥時間: 指觸，30分鐘以內；堅結，4小時以內(25°C)
- 容積固含量: 約47.5%
- 調薄劑: SV-8800(醇酸樹脂調薄劑)
- 施工方式: 刷塗、滾塗、噴塗、無氣噴塗、浸塗
- 建議乾膜厚: 20~40μm(每道)
- 理論塗佈量: 60M²/Gal @30μm
- 塗裝間隔: 3小時以上
- 貯藏期限: 正常情況下至少一年

注意事項：

- 施工前須將被塗物表面之油污、灰塵等雜質清除乾淨。
- 使用前攪拌均勻，另視需要加入調薄劑調低黏度。
- 本有機溶劑油漆不得吞食，並應避免接近高溫或火源，以免發生危險。

- 油漆用剩時，需緊密罐蓋，以避免溶劑揮發或結皮。
- 在密閉處施工，需有充份之通風設備。
- 油漆實際塗佈量會因施工技巧、被塗物之表面狀況、形狀、大小、施工方式以及工作環境之不同而有損耗，故需列入估量之考慮中。一般估算刷塗、滾塗之塗佈面積約為理論塗佈量之70%，而噴塗之塗佈面積約為理論塗佈量之60%。
- 油漆必須存放在通風良好之陰涼處，以保持品質。
- 不得在黑凡立水之漆膜上施塗任何油漆或凡立水，以避免黑色柏油滲出。
- 如上塗時，因故超過底塗規定之塗裝間隔時間，則底塗表面須依塗料供應商建議進行適當之處理後，方可再行上塗，以確保塗層間附著性。

備註：

- 部分之技術資料將因現場實際施工環境而異，請參考施工規範或洽相關技術人員。
- 修訂日期:2016/09/22。

總公司: 高雄市小港區大業南路43號
電話: (07)871-1101 傳真: (07)871-6583

台中辦事處: 台中市大雅區中清路4段811巷8弄9號
電話: (04)2560-3616 傳真: (04)2560-3697

台北分公司: 台北市信義區永吉路168號6樓
電話: (02)2768-7216 . 2768-7652
傳真: (02)2756-0374

台南辦事處: 台南市善化區光復路508號
電話: (06)581-4001 傳真: (06)581-2122

公司網站: <http://www.berlin.com.tw>

e-mail: info@berlin.com.tw

Print this Google Sites Page