



FRP - 6R - T

積層用乙烯酯樹脂面漆

簡 介:

- 係以乙烯酯樹脂為主，添加適量填充顏料及顏料配製而成，利用有機過氧化物硬化，作為玻璃纖維強化內襯之面漆。

特 性:

- 具優異之機械強度。
- 無毒性，可用於飲用水。
- 堅硬耐磨、耐衝擊。
- 耐酸鹼、化學品佳。

用 途:

- 適於桶槽、溝渠、設備及地床等之防蝕內襯面漆。

基本物性:

- 顏色: 數色可選擇
- 光澤: 1.4±0.1(混合漆)
- 黏 度: 100±10KU
- 乾燥時間: 指觸,2小時以內;堅結,8小時以內;完全硬化,7天以內
- 混合比: 主劑:硬化劑=100:1~1.5
- 清洗溶劑: SV-5500或MEK
- 施工方式: 刷塗、滾塗、無氣噴塗
- 可使用時間: 30~60分鐘
- 建議乾膜厚: 200~500µm(每道)
- 理論塗佈量: 18M²/Gal @200µm
- 適用底漆: FRP-6R樹脂
- 貯藏期限: 正常情況下至少三個月

注意事項:

- 先清除被塗物表面之灰塵、水份、油污、鐵銹、鹽類等雜物後，再行施工。
- 被塗物表面未高於露點3°C上或溫度10°C以下時，應避免施工。

- 按規定塗裝間隔施工，如超過時間，須通過SM擦拭測試，否則必須將漆面磨粗以確保附著力。
- 硬化劑為過氧化物活性極高，操作或儲存時應遠離火源。
- 二液型塗料經混合後，必須在可使用時間內用完，否則將呈現膠化不能使用。
- 本塗料必須存放於通風良好之陰涼處或冷凍庫中，並應遠離高溫或火源。
- 在貯槽內施工，必須有充分之通風。
- 一次攪拌量應避免過多，以在可使用時間內用完為準。
- 硬化劑濺入眼中或觸及皮膚，應立即以大量清水沖洗，並送醫處理。
- 若要使用噴塗方式施工時，因需要使用特殊設備，請先與本公司人員聯繫。
- 如上塗時，因故超過底塗規定之塗裝間隔時間，則底塗表面須依塗料供應商建議進行適當之處理後，方可再行上塗，以確保塗層間附著性。

備註：

- 部分之技術資料將因現場實際施工環境而異，請參考施工規範或洽相關技術人員。
- 修訂日期:2016/09/22。

總公司: 高雄市小港區大業南路43號
電話: (07)871-1101 傳真: (07)871-6583

台中辦事處: 台中市大雅區中清路4段811巷8弄9號
電話: (04)2560-3616 傳真: (04)2560-3697

台北分公司: 台北市信義區永吉路168號6樓
電話: (02)2768-7216 . 2768-7652
傳真: (02)2756-0374

台南辦事處: 台南市善化區光復路508號
電話: (06)581-4001 傳真: (06)581-2122

公司網站: <http://www.berlin.com.tw>

e-mail: info@berlin.com.tw

Print this Google Sites Page