



8067乳膠漆(戶外型)

產品編號:

- BP1558

簡 介:

- 係以耐水解水性壓克力樹脂，配合無毒顏料精緻之戶外型乳膠漆。

特 性:

- 通過CNS 4940 K2091第2種。
- 耐洗刷性20,000次以上。
- 優異的耐候性。

用 途:

- 室外塗裝用乳膠漆。

基本物性:

- 顏色: 指定色
- 光澤: 平光
- 比重: 1.4kg / L 以上
- 乾燥時間: 指觸，1小時以內；堅結，6小時以內；完全硬化，7天以內(25°C)。
- 總不揮發固含量: 約55±3%
- 體積固含量: 約40%
- 調薄劑: 水
- 施工方式: 刷塗、滾塗、噴塗、無氣噴塗
- 建議乾膜厚: 30~50µm(每道)
- 理論塗佈量: 45M²/Gal @30µm
- 塗裝間隔: 2小時~7天
- 貯藏期限: 正常情況下至少一年

注意事項:

- 使用前必須攪拌均勻，如粘度過高應添加適量清水稀釋，適當用量為體積比10%。
- 新建築物水泥牆因未完全乾燥及水泥硬化時所產生之鹼性物質，會降低附著力及塗膜性質，故必須等三星期後，待表面濕度在10%以下才可施工。
- 先清除被塗物表面之灰塵、水份、油污等污物再行施工。

- 當空氣中濕度達85%以上或被塗物表面溫度未高於露點3°C以上，或溫度在40°C以上或10°C以下時，應避免施工。
- 在有效貯藏期限內，油漆必須存放在通風良好之陰涼處，以保持品質。
- 在密閉處施工，需有充份之通風設備。
- 油漆實際塗佈量會因施工技巧、被塗物之表面狀況、形狀、大小、施工方式以及工作環境之不同而有損耗，故需列入估量之考慮中。一般估算刷塗、滾塗之塗佈面積約為理論塗佈量之70%，而噴塗之塗佈面積約為理論塗佈量之60%。
- 如上塗時，因故超過底塗規定之塗裝間隔時間，則底塗表面須依塗料供應商建議進行適當之處理後，方可再行上塗，以確保塗層間附著性。

備註：

- 部分之技術資料將因現場實際施工環境而異，請參考施工規範或洽相關技術人員。
- 修訂日期:2019/03/29。

總公司: 高雄市小港區大業南路43號
電話: (07)871-1101 傳真: (07)871-6583

台中辦事處: 台中市大雅區中清路4段811巷8弄9號
電話: (04)2560-3616 傳真: (04)2560-3697

台北分公司: 台北市信義區永吉路168號6樓
電話: (02)2768-7216 . 2768-7652
傳真: (02)2756-0374

台南辦事處: 台南市善化區光復路508號
電話: (06)581-4001 傳真: (06)581-2122

公司網站: <http://www.berlin.com.tw>

e-mail: info@berlin.com.tw

Print this Google Sites Page